# Flexalloy® OR 9900-60

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Teknor Apex Company | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Flexalloy®OR 9900-60 یک ماده الاستومر پلی وینیل کلراید (PVC الاستومر) است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. روش پردازش: اکستروژن. ویژگی‌های اصلی Flexalloy®OR 9900-60: گواهی ROHS، مقاومت شیمیایی با وزن مولکولی بالا. مناطق کاربرد معمول شامل: شلنگ، مهندسی سیم و کابل/لوازم صنعتی، ابزار، کاربردهای آب‌بندی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | وزن مولکولی فوق‌العاده بالا | - | - |
| | مقاومت در برابر روغن | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای سیم و کابل | - | - |
| | واشر | - | - |
| | ابزارهای برق/دیگر | - | - |
| | جعبه ابزار/قطعات | - | - |
| | لوله | - | - |
| | اتصالات لوله | - | - |
| | مهر و موم‌ها | - | - |
| | کفش‌ها | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **انطباق با RoHS** | مطابقت با RoHS | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.13 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 60 | - | ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 11.4 MPa | 1653.43 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 240 % | - | ASTM D638 |
| **مانایی فشاری (Compression Set)** | 35 % | - | ASTM D395 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای استفاده مداوم** | 80.0 C° | 176.0 F° | ASTM D794 |
| **دمای تردی** | -41.0 C° | -41.8 F° | ASTM D746 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.