

apinat® A 65

TPE	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

apinat®A 65 یک الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. می توان آن را با اکستروژن یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در اروپا موجود است. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: لوازم جانبی مهندسی/صنعتی. ویژگی ها عبارتند از: حفاظت از محیط زیست/سبز، مقاومت در برابر آب و هوای خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
-	-	مقاومت خوب در برابر آب و هوا
-	-	زیست تجزیه پذیر
-	-	روکش گذاری
-	-	رتبه بندی های استاندارد
-	-	EN 13432
-	-	EN 14046
-	-	ISO 14855
-	-	رنگ طبیعی
-	-	اکستروژن
-	-	قالب گیری تزریقی

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.18	وزن مخصوص
ASTM D2240	-	65	سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
ASTM D638	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D638	psi 290.08	MPa 2.00	
ASTM D638	psi 507.63	MPa 3.50	
ASTM D638	-	% 800	ازدیاد طول کششی
DIN 53516	-	mm ³ 150	مقاومت در برابر سایش
ASTM D624	-	kN/m 40.0	استحکام پارگی

سایر

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	خوب	مقاومت در برابر اوزون

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 176.0	C° 80.0	دمای خشک کردن
-	F° 176.0	C° 80.0	
-	-	hr 2.0	زمان خشک کردن
-	-	hr 2.0	
-	-	% 0.10	حداکثر رطوبت پیشنهادی
-	-	% 0.10	
-	-	C°	دمای بخش عقب سیلندر

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای بخش میانی سیلندر
-	-	C°	دمای بخش جلوی سیلندر
-	-	C°	دمای نازل
-	-	C°	دمای قالب
-	-	متوسط-سریع	نرخ تزریق
-	-	-	نامشخص
-	-	-	-
-	-	C°	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	-	C°	دمای دای (قالب خروجی)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.