

## apilon 52® DE 25

TPU-Polyester	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

apilon 52®DE 25 یک محصول الاستومر ترموپلاستیک پلی یورتان (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. می توان آن را با اکستروژن یا پوشش دهی فرآوری کرد و در اروپا موجود است. زمینه های کاربردی apilon 52®DE 25 شامل لوازم جانبی مهندسی/صنعتی، کاربردهای تماس با مواد غذایی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، لوازم الکتریکی و ابزار است. ویژگی ها عبارتند از: گواهینامه ROHS مقاوم در برابر سایش حفاظت از محیط زیست/سبز مقاومت خوب در برابر UV مقاومت در برابر درجه حرارت پایین

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت دما پایین	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت در برابر هیدرولیز	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-
کاربردها	دستگیره	-	-
	چرخ ها	-	-
	تعمیر نوار نقاله	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	لوازم الکتریکی	-	-



خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D624	-	kN/m 95.0	استحکام پارگی
ASTM D256	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای خشک کردن
-	-	C°	
-	-	hr 2.0	زمان خشک کردن
-	-	hr 2.0	
-	-	% 0.070	حداکثر رطوبت پیشنهادی
-	-	% 0.070	
-	-	C°	دمای بخش عقب سیلندر
-	-	C°	دمای بخش میانی سیلندر
-	-	C°	دمای بخش جلوی سیلندر
-	-	C°	دمای نازل
-	-	C°	دمای قالب
-	-	MPa	فشار تزریق
-	-	کند-متوسط	نرخ تزریق
-	-		نامشخص
-	-		
-	-	C°	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۴ سیلندر

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای دای (قالب خروجی)

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.