

## apilon 52c® C MG 100A

TPU-Polyester	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

طیف گسترده ای از محصولات APILON52 C که منحصراً از پلی یورتان های ترموپلاستیک معطر تشکیل شده اند، برای پاسخگویی به اکثر خواسته های بازار مجهز شده اند. خانواده APILON52 C در انواع شیمیایی مختلف سازماندهی شده است و برای ارائه عملکرد فیزیکی/شیمیایی متناسب با نیازهای خاص کاربردهای مختلف در صنایع کفش، پوشاک، کالاهای چرمی و مبلمان طراحی شده است. پلی اترها - مقاومت عالی آنها در برابر نور، همراه با مقاومت مکانیکی و هیدرولیز بالا، این محصولات APILON52 C را به ویژه در صنایع کفش، لباس ورزشی، مبلمان منزل و در تمام صنایع HI-TECH مفید می کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	مقاوم در برابر هیدرولیز نرم	-	-
کاربردها	کفشها مبلمان کالاهای ورزشی	- - -	- - -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	cP 20000.0 - 4000.0	to 20000 mPa·s 4000	ویسکوزیته محلول
ASTM D2240	-	48	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 5076.33	MPa 35.0	
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 2900.76	MPa 20.0	
ASTM D638	-	% 450	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 105	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 356.0 - 338.0	to 180 °C 170	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.