

apilon 52c® C S200

TPU-Polyester	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

طیف گسترده محصولات APILON52 C که منحصراً از پلی یورتان های ترموپلاستیک آروماتیک تشکیل شده است، برای پاسخگویی به بیشتر تقاضاهای بازار مجهز شده است. خانواده APILON52 C در انواع شیمیایی مختلف سازماندهی شده است، که برای ارائه عملکرد فیزیکی/شیمیایی متناسب با نیازهای خاص کاربردهای مختلف در صنایع کفش، پوشاک، کالاهای چرمی و مبلمان طراحی شده اند. پلی استرها - اینها محصولاتی هستند که برای تمام کاربردهایی در نظر گرفته شده اند که نسبت کیفیت/قیمت یک پلیمر را ترجیح می دهند. خواص شیمیایی و مکانیکی عالی آن، این محدوده را به یک نقطه شروع اساسی برای تولید پایه های منعقد شده برای صنعت چرم مصنوعی تبدیل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	الاستیسیته بالا سختی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش کفشها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویسکوزیته محلول	to 20000 mPa·s 10000	cP 20000.0 - 10000.0	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	67	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-		استحکام کششی
-	psi 6526.71	MPa 45.0	
-	psi 2900.76	MPa 20.0	
-	psi 4496.18	MPa 31.0	
ASTM D638	-	% 550	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 200	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 428.0 - 410.0	to 220 °C 210	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.