

## apilon 52c® C 64 PC

TPU-PC	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

طیف گسترده ای از محصولات APILON52 C که منحصراً از پلی یورتان های ترموپلاستیک معطر تشکیل شده اند، برای پاسخگویی به اکثر خواسته های بازار مجهز شده اند. خانواده APILON52 C در انواع شیمیایی مختلف سازماندهی شده است و برای ارائه عملکرد فیزیکی/شیمیایی متناسب با نیازهای خاص کاربردهای مختلف در صنایع کفش، پوشاک، کالاهای چرمی و مبلمان طراحی شده است. پلی کربنات ها - اینها محصولات "درجه یک" هستند که برای تولید اقلامی استفاده می شوند که نمی توانند مصالحه ای در عملکرد شیمیایی و مکانیکی داشته باشند و همیشه باید بهترین نتیجه ممکن را تضمین کنند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	قابل استریل با اتوکلاو مقاوم در برابر هیدرولیز نرم	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای پوشش کفش ها	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	cP 11000.0 - 7000.0	to 11000 mPa·s 7000	ویسکوزیته محلول
ASTM D2240	-	88	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 6526.71	MPa 45.0	
-	psi 1015.27	MPa 7.00	
-	psi 1885.49	MPa 13.0	
ASTM D638	-	% 600	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 100	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 410.0 - 374.0	to 210 °C 190	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.