Compoceran H901-2D

تولیدکننده	Arakawa Chemical .Industries, Ltd	**دسته بندی**	PAI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COMPOCERAN H900 (پلی آمیدیمید هیبرید سیلیکا) رزین پایه پلی آمیدیمید با وزن مولکولی متوسط ویژگی ها مقاومت در برابر حرارت مدول الاستیک بالا مناسب برای ساخت فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی متوسط	-	-
کاربردها	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گروه عاملی	4.00	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
محتوای سیلیس	2.0 %wt	-	-
حلال‌ها	DMAc	-	-
محتوای جامد	30 %	-	-
ویسکوزیته	4.0 Pa·s	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.