

ARC ARC60G33

Nylon 6	دسته بندی	ARC Resin Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۳٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

ARC ARC60G33 یک ماده پلی‌آمید 6 (نایلون 6) است که با ۳۳٪ الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ARC ARC60G33: روانکاری شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، ۳۳٪ پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	1.38 g/cm ³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 %	-	-

