

Argothane® 17200

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربرد: لمینت پارچه، انتقال بخار رطوبت بالا. ویژگی‌ها: سطوح صاف و مات روشن، نرم‌ترین اثر، دمای نرم شدن پایین، لغزش/روان کننده کم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی‌ها	انتقال بخار رطوبت بالا لغزش پایین نرم	-	-
کاربردها	لمینت‌ها کاربردهای نساجی	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1044	-	mg 3.00	مقاومت سایش Taber
ASTM E96	g/100 in ² /24 hr 58.05	g/m ² /24 hr 900	انتقال بخار آب
ASTM D412	-		تنش کششی
-	psi 449.62	MPa 3.10	
-	psi 696.18	MPa 4.80	
ASTM D412	psi 3625.95	MPa 25.0	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 860	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 45.0	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.