

Argothane® 18103

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: لمینت پارچه، تجهیزات پزشکی. ویژگیها: سطح صاف، اثر نرم، دمای نرم شدن متوسط، پلیمر دارای گواهینامه USP کلاس VI، FDA CFR 175.105.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگیها	نرم	-	-
کاربردها	لمینتها دستگاههای پزشکی کاربردهای نساجی	- - -	- - -
رتبه بندیهای استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 کلاس VI USP	- -	- -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	84	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1044	-	mg 20.0	مقاومت سایش Taber
ASTM D412	-	% 40	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 899.24	MPa 6.20	
-	psi 1392.36	MPa 9.60	
ASTM D412	psi 5496.94	MPa 37.9	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 540	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 80.6	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.