

# Argothane® 18214

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کاربردها: لمینت پارچه، مثنه. ویژگیها: سطح صاف، اثر نرم، دمای نرم شدن متوسط، پلیمر دارای گواهینامه USP, FDA CFR 177.1680; 177.2600.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگیها	نرم	-	-
کاربردها	پیشابراهها لمینتها کاربردهای نساجی	- - -	- - -
رتبه بندیهای استاندارد	FDA 21 CFR 177.1680 FDA 21 CFR 177.2600 درجه نامشخص USP	- - -	- - -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-	% 15	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412	-		تنش کششی
-	psi 690.38	MPa 4.76	
-	psi 1000.76	MPa 6.90	
ASTM D412	psi 4003.05	MPa 27.6	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 700	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 67.8	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.