

Argothane® 18233

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: لمینت پارچه، انتقال بخار رطوبت بالا، ویژگی‌ها: سطح صاف، اثر سخت‌تر، دمای نرم شدن متوسط.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	انتقال بخار رطوبت بالا	-	-
کاربردها	لمینت‌ها کاربردهای نساجی	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM E96	g/100 in ² /24 hr 47.09	g/m ² /24 hr 730	انتقال بخار آب
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 900.69	MPa 6.21	
-	psi 2306.1	MPa 15.9	
ASTM D412	psi 7005.34	MPa 48.3	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 500	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 84.0	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.