

Argothane® 18235

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| TPU-Polyester | دسته بندی | Argotec LLC | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

کاربردها: لمینت پارچه، برش و مهر زنی، مثانه. ویژگیها: سطح صاف، اثر نرم، دمای نرم شدن متوسط، پلیمر USP کلاس VI.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|------------|---|------------------|------------------|
| ویژگیها | نرم | - | - |
| کاربردها | پیشابراهها لمینتها مهر و مومها کاربردهای نساجی | - - - - | - - - - |
| روش فرآیند | فیلم دمیده شده | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|--------------|-------------|-----------------|------------|
| سختی دورومتر | 85 | - | ASTM D2240 |

| مکانیکی | | | |
|-----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D412 | - | % 18 | تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set) |
| ASTM D412 | - | | تنش کششی |
| - | psi 899.24 | MPa 6.20 | |
| - | psi 2306.1 | MPa 15.9 | |
| ASTM D412 | psi 7309.92 | MPa 50.4 | استحکام کششی |
| ASTM D412 | - | % 500 | ازدیاد طول کششی |
| ASTM D624 | - | kN/m 84.1 | استحکام پارگی |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.