

# Argothane® 18248

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کاربردها: صنعتی، قرار گرفتن در معرض UV، گرافیک. ویژگیها: سطح صاف، اثر نرم، دمای نرم شدن متوسط، تثبیت شده در برابر UV.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگیها	مقاومت خوب در برابر UV نرم	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1044	-	mg 5.00	مقاومت سایش Taber
ASTM D412	-	% 21	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 986.26	MPa 6.80	
-	psi 1754.96	MPa 12.1	
ASTM D412	psi 7005.34	MPa 48.3	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 570	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 83.2	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.