

Argothane® 18305

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: صنعتی، قرار گرفتن در معرض UV، گرافیک. ویژگیها: سطح صاف، اثر نرم، دمای نرم شدن متوسط، تثبیت شده در برابر UV.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	آنتی استاتیک	-	-
ویژگیها	آنتی استاتیک نرم	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی لمینتها کاربردهای نساجی	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	84	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-	% 18	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412	-		تنش کششی
-	psi 899.24	MPa 6.20	
-	psi 2306.1	MPa 15.9	
ASTM D412	psi 7309.92	MPa 50.4	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 500	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 84.1	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.