

Argothane® 18411

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| TPU-Polyester | دسته بندی | Argotec LLC | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

کاربردها: لمینت پارچه، تجهیزات پزشکی. ویژگیها: سطوح صاف و مات، اتر نرم، دمای نرم شدن متوسط، پلیمر دارای گواهینامه USP کلاس VI، بدون لغزش/روان کننده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|------------------------|---|----------------|-------------|
| ویژگیها | نرم | - | - |
| کاربردها | لمینتها دستگاههای پزشکی کاربردهای نساجی | - - - | - - - |
| رتبه بندیهای استاندارد | کلاس VI USP | - | - |
| روش فرآیند | ریخته گری اکستروژن | - - | - - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------------|-------------|----------------|------------|
| سختی دورومتر | 86 | - | ASTM D2240 |

| مکانیکی | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D1044 | - | mg 30.0 | مقاومت ساییش Taber |
| ASTM E96 | g/100 in ² /24 193.5 hr | g/m ² /24 3000 hr | انتقال بخار آب |
| ASTM D412 | - | % 70 | تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set) |
| ASTM D412 | - | - | تنش کششی |
| - | psi 1102.29 | MPa 7.60 | |
| - | psi 1740.46 | MPa 12.0 | |
| ASTM D412 | psi 4786.25 | MPa 33.0 | استحکام کششی |
| ASTM D412 | - | % 640 | ازدیاد طول کششی |
| ASTM D624 | - | kN/m 105 | استحکام پارگی |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.