

Argothane® 18422

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: برش و آب بندی مثانه ها و ویژگی ها: 2 سطح مات اتر نرم دمای نرم شدن میان رده پلیمر USP Class VI

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	نرم	-	-
کاربردها	پیشاب راه ها مهر و موم ها	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	کلاس USP VI	-	-
روش فرآیند	قالب گیری با قالب اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	86	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1044	-	mg 30.0	مقاومت سایش Taber
ASTM D412	-	% 70	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 1102.29	MPa 7.60	
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D412	psi 4786.25	MPa 33.0	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 640	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 105	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.