

Argothane® 18450-FR

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: برش و آب بندی ویژگی ها: پایان شفاف اتر نرم دمای نرم شدن میان رده FAR 25.853A FMVSS-302

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	نرم	ویژگی ها
-	-	مهر و موم ها	کاربردها
-	-	FAR 25.853 a	رتبه بندی های استاندارد
-	-	قالب گیری با قالب اکستروژن	روش فرآیند

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	86	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1044	-	mg 30.0	مقاومت سایش Taber
ASTM D412	-	% 70	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 1102.29	MPa 7.60	
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D412	psi 4786.25	MPa 33.0	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 640	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 105	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.