

Argothane® 19422

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: برش و آب بندی ویژگی ها: 2 سطح مات اثر سخت بالاترین دمای نرم شدن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	سختی بالا	-	-
کاربردها	مهر و مومها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری با قالب اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
-------	-------------	---------------	---------

ASTM D1044

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
		mg 55.0	مقاومت سایش Taber
ASTM D412		% 65	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412			تنش کششی
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
-	psi 3045.8	MPa 21.0	
ASTM D412	psi 5221.37	MPa 36.0	استحکام کششی
ASTM D412		% 490	ازدیاد طول کششی
ASTM D624		kN/m 140	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.