

# Argothane® 19426

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کاربردها: لمینیشن نساجی ویزگی ها: سطح صاف سخت ترین اثر بالاترین دمای نرم شدن بدون واکس غیر آلی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی بالا	-	-
کاربردها	لمینت‌ها کاربردهای نساجی	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg 55.0	-	ASTM D1044
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	% 65	-	ASTM D412
تنش کششی	MPa 12.0	psi 1740.46	ASTM D412
	MPa 21.0	psi 3045.8	-
استحکام کششی	MPa 36.0	psi 5221.37	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 490	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 140	-	ASTM D624

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای دوب	to 208 °C 198	F° 406.4 - 388.4	-

<b>شرکت واردات و صادرات</b> <b>سوشنگ شانگهای</b>		<b>&amp; Shanghai Susheng Import</b> <b>.Export Co., Ltd</b>	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.