

# Argothane® 27303

|                      |           |             |            |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| TPU-Polyester        | دسته بندی | Argotec LLC | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -           | فیلر       |

## توضیحات محصول

کاربرد: لمینیشن نساجی برش و آب بندی ویژگی ها: سطح صاف نرم ترین استر دمای نرم شدن پایین

## مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |   |                 |             |
|---------------|---|-----------------|-------------|
| ویژگی         | سیستم متریک                                 | سیستم ایمپریتال | روش تست     |
| ویژگی ها      | نرم   | -               | -           |
| کاربردها      | لمینت ها<br>مهر و موم ها<br>کاربردهای نساجی | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- |
| روش فرآیند    | فیلم دمیده شده                              | -               | -           |

## فیزیکی

| ویژگی        | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست    |
|--------------|-------------|-----------------|------------|
| سختی دورومتر | 78          | -               | ASTM D2240 |

| مکانیکی   |                |             |                                      |
|-----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| روش تست   | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی                                |
| ASTM D412 | -              | % 60        | تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set) |
| ASTM D412 | -              |             | تنش کششی                             |
| -         | psi 600.46     | MPa 4.14    |                                      |
| -         | psi 1099.39    | MPa 7.58    |                                      |
| ASTM D412 | psi 5293.89    | MPa 36.5    | استحکام کششی                         |
| ASTM D412 | -              | % 700       | ازدیاد طول کششی                      |
| ASTM D624 | -              | kN/m 78.8   | استحکام پارگی                        |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.