

Argothane® 29100

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربرد: هدف عمومی ویژگی ها: سطوح صاف استر سخت دمای نرم شدن بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف) سختی بالا	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D412

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمبریال	سیستم متریک	ویژگی
	-	17 %	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412	-		تنش کششی
-	psi 1399.62	MPa 9.65	
-	psi 3103.81	MPa 21.4	
ASTM D412	psi 5496.94	MPa 37.9	استحکام کششی
ASTM D412	-	450 %	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	105 kN/m	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.