

Argothane® 29102

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربرد: برش و آب بندی ویژگی ها: 2 سطح مات استر سخت دمای نرم شدن بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	سختی بالا	-	-
کاربردها	مهر و مومها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری با قالب اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

ASTM D1044

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg 2.60	-	
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	% 17	-	ASTM D412
تنش کششی	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D412
	MPa 24.1	psi 3495.42	-
استحکام کششی	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 105	-	ASTM D624

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 192 °C 185	F° 377.6 - 365.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.