

Argothane® 29213

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربرد: برش و آب بندی لمینیشن نساجی دستگاه های پزشکی ویژگی ها: سطوح صاف استر سخت
دمای نرم شدن بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	سختی بالا	-	-
کاربردها	لمینت ها دستگاه های پزشکی مهر و موم ها کاربردهای نساجی	- - - -	- - - -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1044	-	mg 2.60	مقاومت سایش Taber
ASTM D412	-		تنش کششی
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 3495.42	MPa 24.1	
ASTM D412	psi 8006.1	MPa 55.2	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 450	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 105	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.