

Argothane® 29222

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| TPU-Polyester | دسته بندی | Argotec LLC | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

کاربرد: برش و آب بندی ویژگی ها: 2 سطح مات استر سخت دمای نرم شدن بالا

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| ویژگی ها | سختی بالا | - | - |
| کاربردها | مهر و مومها | - | - |
| روش فرآیند | قالب گیری با قالب اکستروژن | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|--------------|-------------|---------------|------------|
| سختی دورومتر | 90 | - | ASTM D2240 |

| مکانیکی | | | |
|------------|----------------|-------------|-------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D1044 | - | mg 2.60 | مقاومت سایش Taber |
| ASTM D412 | - | | تنش کششی |
| - | psi 1595.42 | MPa 11.0 | |
| - | psi 3495.42 | MPa 24.1 | |
| ASTM D412 | psi 8006.1 | MPa 55.2 | استحکام کششی |
| ASTM D412 | - | % 450 | ازدیاد طول کششی |
| ASTM D624 | - | kN/m 105 | استحکام پارگی |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.