

Argothane® SS-1495SL-95

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: لمینیشن بسته بندی ویژگی ها: مقاومت عالی در برابر ضربه خواص خوب آب بندی حرارتی قابل فرم دهی حرارتی مقاومت شیمیایی عالی در دسترس در جریان ذوب متغیر از کاربردهایی که با رطوبت بالا یا قرار گرفتن در معرض اسیدها مواجه هستند، خودداری کنید

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت شیمیایی خوب سختی خوب قابل مهر و موم حرارتی	- - -	- - -
کاربردها	لمینت ها بسته بندی	- -	- -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.21	-	ASTM D792
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 9006.86	MPa 62.1	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 25	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 380	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	-	تنش کششی
-	psi 1493.89	MPa 10.3	
-	psi 5003.81	MPa 34.5	
ASTM D624	-	kN/m 96.3	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 224.6 - 20.2-	to 107 °C 29.0-	دمای استفاده مداوم
-	F° 365.0 - 320.0	to 185 °C 160	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای	& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
sales@su-jiao.com	مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)
www.polymersdata.com	ایمیل:
+86-134-2475-5533	وبسایت:
	همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.