

Argothane® ST-1665-90

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: لمینیشن نساجی ویزگی ها: مقاومت حرارتی عالی یکی از بالاترین دماهای ذوب در یک فیلم نازک پایدار در برابر UV لغزش پایین

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاومت حرارتی بالا پایداری ذوب بالا لغزش پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	لمینت‌ها کاربردهای نساجی	- -	- -
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.12	-	ASTM D792
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
ASTM D638	psi 8499.23	MPa 58.6	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 20	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 350	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	-	تنش کششی
-	psi 1199.46	MPa 8.27	
-	psi 2755.72	MPa 19.0	
ASTM D624	-	kN/m 91.9	استحکام پارگی

حرارتی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	F° 240.8 - 60.8	to 116 °C 16.0	دمای استفاده مداوم
-	F° 428.0 - 392.0	to 220 °C 200	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای	& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
sales@su-jiao.com	مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)
www.polymersdata.com	ایمیل:
+86-134-2475-5533	وبسایت:
	همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.