

Argothane® ST-2592-90

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: فرم دهی خلاء آب بندی حرارتی و ویژگی ها: خواص عالی آب بندی حرارتی ثابت UV بهبود یافته معیارهای اشتعال FMVSS-302 را پاس می کند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاومت حرارتی بالا پایداری ذوب بالا لغزش پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	دستگاه های مهر و موم مهر و موم ها	- -	- -
روش فرآیند	قالب گیری با قالب اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.14	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	90	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 7498.46	MPa 51.7	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 20	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 380	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	-	تنش کششی
-	psi 1299.54	MPa 8.96	
-	psi 2596.18	MPa 17.9	
ASTM D624	-	kN/m 87.5	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 199.4 - 22.0-	to 93.0 °C 30.0-	دمای استفاده مداوم
-	F° 384.8 - 345.2	to 196 °C 174	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.