

Argothane® ST-3566

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: لمینت پارچه، ویژگیها: خواص ذوب و جریان خوب، لغزش متوسط.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگیها	جریان خوب لغزش متوسط	- -	- -
کاربردها	لمینتها کاربردهای نساجی	- -	- -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm ³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 7498.46	MPa 51.7	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 500	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	-	تنش کششی
-	psi 800.61	MPa 5.52	
-	psi 1653.43	MPa 11.4	
ASTM D624	-	kN/m 74.4	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 356.0 - 302.0	to 180 °C 150	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.