

## Argothane® ST-3655-87

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

کاربردها: پزشکی، مثانه ها تشک های بیمارستانی بالشتک های گوشی هدست فرم دهی خلاء آب بندی ویژگی ها: ثبات UV بهبود یافته در برابر حمله قارچی و رطوبت بالا در دسترس با سطوح مختلف برجسته در دسترس با عملکردهای لغزش متغیر در دسترس با سطوح شفافیت مختلف تأیید شده برای آب آشامیدنی NSF-61 تأیید شده برای وضعیت USP Class VI

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر قارچ	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده	-	-
	میلان	-	-
	کالاهای بیمارستانی	-	-
	دستگاه‌های پزشکی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	دستگاه‌های مهر و موم	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 61	-	-
	کلاس VI USP	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.12	-	ASTM D792
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D638
تنش کششی	MPa 6.90	psi 1000.76	ASTM D638
	MPa 14.5	psi 2103.05	-
استحکام پارگی	kN/m 87.5	-	ASTM D624

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	to 190 °C 165	F° 374.0 - 329.0	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.