

Argothane® ST-3850CL-85

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: ضد قارچ رطوبت بالا ویژگی ها: پایان شفاف، بدون افزودنی ثبات UV بهبود یافته لغزش پایین تا بالا در برابر حمله قارچی مقاوم عمل کرد خوب در رطوبت بالا آب بندی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاوم در برابر قارچ مقاومت خوب در برابر UV شفافیت بالا	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.12	-	ASTM D792
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 8006.1	MPa 55.2	استحکام کششی
ASTM D638	-	% to 30 25	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 520	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	-	تنش کششی
-	psi 950.0	MPa 6.55	
-	psi 1754.96	MPa 12.1	
ASTM D624	-	kN/m 87.5	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D794	F° 185.0 - 49.0-	to 85.0 °C 45.0-	دمای استفاده مداوم
-	F° 374.0 - 338.0	to 190 °C 170	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای	& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	
آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
sales@su-jiao.com	آدرس:
www.polymersdata.com	مسئول تماس:
+86-134-2475-5533	ایمیل:
	وبسایت:
	همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.