

# Argothane® ST-3850FS-85

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کاربردها: ضد قارچ رطوبت بالا و ویژگی ها: ثبات UV بهبود یافته لغزش پایین تا بالا در برابر حمله قارچی مقاوم عمل کرد خوب در رطوبت بالا آب بندی خوب

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاوم در برابر قارچ مقاومت خوب در برابر UV	- -	- -

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

### مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D638

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	% to 30 25	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 520	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	-	تنش کششی
-	psi 950.0	MPa 6.55	
-	psi 1754.96	MPa 12.1	
ASTM D624	-	kN/m 87.5	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D794	F° 185.0 - 49.0-	to 85.0 °C 45.0-	دمای استفاده مداوم
-	F° 374.0 - 338.0	to 190 °C 170	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.