

Argothane® ST-3995-80

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: چسب داغ لمینیشن نساجی و بزرگی ها: ذوب پایین، چسبندگی بالا برای چسبندگی عالی ذوب ثبات UV بهبود یافته لغزش پایین برای حداکثر چسبندگی به بسیاری از زیرلایه ها کشش خوب برای استفاده در جایی که TPU نرم، شبیه لاستیک و با افزودنی کم مطلوب است

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب لغزش پایین	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.13	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 49	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4496.18	MPa 31.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 20	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 450	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	-	تنش کششی
-	psi 1199.46	MPa 8.27	
-	psi 2001.52	MPa 13.8	
ASTM D624	-	kN/m 70.0	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D794	F° 174.2 - 65.2-	to 79.0 °C 54.0-	دمای استفاده مداوم
-	F° 329.0 - 302.0	to 165 °C 150	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.