

Argothane® ST-6050

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: فیلم بین لایه ای نوری لمینیشن شیشه ای ویژگی ها: نیاز به پرایمر سطح شیشه را از بین می برد شفاف، بدون زرد شدن حاوی بسته افزودنی برای مقاومت در برابر UV

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر UV شفافیت بالا	-	-
کاربردها	فیلم لمینت ها کاربردهای اپتیکال	-	-
روش فرآیند	قالب گیری با قالب اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.08	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
	MPa 3.10	psi 449.62	-
	MPa 5.24	psi 760.0	-
	MPa 12.2	psi 1769.46	-
	% 400	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	kN/m 52.5	-	ASTM D624
استحکام پارگی			
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 57.0-	F° 70.6-	DSC
CLTE	2.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696
TMA	C° 106	F° 222.8	-
	to 130 °C 83	F° 266.0 - 181.4	-
			-
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضریب شکست	1.400	-	ASTM D542
عبور نور (Transmittance)	% to 95.0 85.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003
شاخص زردی	YI	-	ASTM D1925

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.