

Argyle ABS B31 (M-TYPE)

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| ABS | دسته بندی | Argyle Materials .Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Argyle ABS-B31 یک ماده با گرید (ABS (M-TYPE است. Argyle ABS-B31 ماده پرکننده توصیه شده ما برای کارتریج‌ها و قوطی‌های ABS-M30® Stratasy® است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|------------|---|----------------|---------|
| روش فرآیند | چاپ سه بعدی، ساخت فیلامنت ذوب شده (FFF) | - | - |

مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| مدول کششی | MPa 2400 | psi 348091.2 | ASTM D638 |
| استحکام کششی | MPa 49.6 | psi 7193.88 | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | % 4.0 | - | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 2340 | psi 339388.92 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 59.7 | psi 8658.77 | ASTM D790 |

| مکانیکی | | | |
|-----------|----------------|-------------|-----------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D256 | ft·lb/in 2.62 | J/m 140 | مقاومت به ضربه Izod شکافدار |

| حرارتی | | | |
|-----------|----------------|-------------|-----------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D648 | F° 204.8 | C° 96 | دمای تغییر شکل حرارتی |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.