

## ASACLEAN™ CG

Proprietary	دسته بندی	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ الیاف شیشه	فیلر

## توضیحات محصول

ترکیب پاک کننده برای ماردون و سیلندر گرید ویژه پر شده با شیشه اختصاص داده شده به پلیمرهای فنی محدوده دما: 200 درجه سانتیگراد - 330 درجه سانتیگراد ASACLEAN® CG 20% پر شده با شیشه است، که قدرت پاک کنندگی بیشتری می دهد و به ویژه برای پاکسازی پلیمرهای فنی طراحی شده است. آلودگی شدید یا مواد سوخته به سرعت و به طور موثر از سیلندر حذف می شوند. زمینه های کاربرد قالب گیری تزریقی اکستروژن است. با قدرت و کارایی شناخته شده ASACLEAN® مشخص می شود. ASACLEAN® CG نه ساینده است و نه خورنده و برای تغییر رنگ تغییر مواد به پلیمرهای استاندارد "آب بندی" تمیز کردن راهگاه گرم قابل استفاده است. تماس: VELOX GmbH  
تلفن: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 ایمیل: info@velox.com وب سایت: http://www.velox.com

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن	-
ویژگی ها	غیر خورنده	-
کاربردها	ترکیب تخلیه	-
اشکال	پلت ها	-

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالبگیری تزریقی	-	-

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.