AFLAS® 100H

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمرهای تجاری به دو نوع طبقه بندی می شوند. یکی نوع دی پلیمر TFE-P (سری AFLAS® 100/150) و دیگری نوع ترپلیمر TFE-P-VdF (سری AFLAS® 200) است. سری AFLAS® 200 با بهبود خواص دمای پایین، جدا شدن از قالب و اتصال فلز در حالی که بیشتر مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی بالا و مقاومت الکتریکی دی پلیمر را حفظ می کند، مشخص می شود. در زیر گریدهای پلیمری فعلی فهرست شده اند که عمدتاً بر اساس ویسکوزیته مونی طبقه بندی می شوند. دی پلیمر بیشتر در صنایع سیم و کابل و خودرو استفاده می شود، در حالی که ترپلیمر اغلب از نظر فرآیندپذیری برای استفاده در خودرو ترجیح داده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.55 g/cm³	-	-
محتوای فلوئور	57 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-3.00 C°	26.6 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.