AFLAS® 150L

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمرهای تجاری به دو نوع طبقه‌بندی می‌شوند. یکی نوع دی‌پلیمر TFE-P (سری AFLAS® 100/150) و دیگری نوع ترپلیمر TFE-P-VdF (سری AFLAS® 200) است. سری AFLAS® 200 با بهبود خواص دمای پایین، جداسازی از قالب و اتصال فلز ضمن حفظ بیشتر مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا و مقاومت الکتریکی دی‌پلیمر مشخص می‌شود. در زیر گریدهای پلیمری فعلی فهرست شده‌اند که عمدتاً بر اساس ویسکوزیته مونی طبقه‌بندی می‌شوند. دی‌پلیمر بیشتر در صنایع سیم و کابل و خودرو استفاده می‌شود، در حالی که ترپلیمر اغلب از نظر فرآیندپذیری برای استفاده در خودرو ترجیح داده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.55 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	35 MU	-	-
محتوای فلوئور	57 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-3.00 C°	26.6 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.