DELPET™ 80NR

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DELPET™ 80NR یک محصول اکریلیک پلی متیل متاکریلات است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه یا اروپا موجود است. کاربرد معمول: خودرو.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.1 g/10 min	-	ISO 1133
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	27.0 cm	-	Internal Method
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 to 0.60 %	-	Internal Method
جذب آب	0.30 %	-	ISO 62

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	100	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3300 MPa	478625.4 psi	ISO 527-2/1A/1
تنش کششی	77.0 MPa	11167.93 psi	ISO 527-2/1A/5
کرنش کششی	6.0 %	-	ISO 527-2/1A/5
مدول خمشی	3300 MPa	478625.4 psi	ISO 178
تنش خمشی	130 MPa	18854.94 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	1.4 kJ/m²	0.6661 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	22 kJ/m²	10.47 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	108 C°	226.4 F°	ISO 306/B50
دمای تغییر شکل حرارتی	100 C°	212.0 F°	ISO 75-2

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.490	-	ISO 489
عبور نور (Transmittance)	92.0 %	-	ISO 13468-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.