DELPET™ SRB100

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DELPET™ SRB100 یک محصول پلی متیل متاکریلات اکریلیک است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه یا اروپا موجود است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.6 g/10 min	-	ISO 1133
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	36.0 cm	-	Internal Method
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.70 %	-	Internal Method

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 0.30	-	ISO 62
سختی Rockwell	82	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2900	psi 420610.2	ISO 527-2/1A/1
تنش کششی	MPa 67.0	psi 9717.55	ISO 527-2/1A/5
کرنش کششی	% 24	-	ISO 527-2/1A/5
مدول خمشی	MPa 2900	psi 420610.2	ISO 178
تنش خمشی	MPa 113	psi 16389.29	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 1.2	ft·lb/in² 0.571	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 23	ft·lb/in² 10.94	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 104	F° 219.2	ISO 306/B50
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 97	F° 206.6	ISO 75-2

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.490	-	ISO 489
عبور نور (Transmittance)	% 92.0	-	ISO 13468-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.