# Thermylene® P4-20TC-0520

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Asahi Kasei Chemicals Corporation | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۲۰٪ تالک | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PP-TD20FR 20% تقویت تالک با ماده ضد آتش (FR)

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | تالک، 20% پرکننده به وزن | - | - |
| **افزودنی** | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.35 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 6.0 g/10 min | - | ISO 1133 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 25.0 MPa | 3625.95 psi | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 2900 MPa | 420610.2 psi | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | 41.0 MPa | 5946.56 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | 2.6 kJ/m² | 1.24 ft·lb/in² | ISO 179 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | | - | - |
| | 118 C° | 244.4 F° | ISO 75-2/B |
| | 68.0 C° | 154.4 F° | ISO 75-2/A |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.