Thermylene® P6-30FM-Y249B

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۰٪ شیشه/معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP-GF+MD تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه / مواد معدنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه\معدنی، 30% پرکننده به وزن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.16 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	52.0 MPa	7541.98 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	4900 MPa	710686.2 psi	ISO 178
تنش خمشی	81.0 MPa	11748.08 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	4.3 kJ/m²	2.05 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	4.3 kJ/m²	2.05 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	125 C°	257.0 F°	ISO 75-2/A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.