Fluon® PTFE G350

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پودرهای دانه ای Fluon®PTFE (پودرهای قالب گیری) برای تولید ورق، میله، بیلت و سایر قالب گیری های عمومی استفاده می شوند. ترکیبات پر شده در صفحه دیگر توضیح داده شده است. کاربردها: قالب گیری عمومی برای G340، G307 و G350 قالب گیری اتوماتیک برای G340، G307 و G350 قالب گیری ایزواستاتیک برای G340، G307 و G350 میله (قطر 20mm) و لوله توسط اکستروژن ضربه ای برای G307 خصوصیات: پودرهای آگلومره (جریان آزاد) تف جوشی نشده. بهترین جریان پودر برای G307. سطح نهایی خوب و چگالی حجمی بالا برای G340 و G350 بالاترین چگالی حجمی برای G350.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب	-	-
کاربردها	عمومی (هدف) لوله‌کشی میله‌ها	- - -	- - -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری ایزواستاتیک اکستروژن رام	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.92 g/cm³	-	JIS K6891
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	2.8 %	-	ISO 294-4

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	39.0 MPa	5656.48 psi	JIS K6891
ازدیاد طول کششی	350 %	-	JIS K6891

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه میانه ذرات	350.0 µm	13.78 mil	ASTM D1457

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فشار تزریق	30.0 MPa	4351.14 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.