Fluon® PTFE RA3540

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۳۰٪ برنز؛ ۱۰٪ الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluon®PTFE FC دارای مقاومت خزشی و سایشی بهبود یافته است. طیف گسترده ای از پرکننده ها مانند الیاف شیشه، گرافیت، برنز، الیاف کربن در دسترس هستند. خواص هر گرید در جداول بعدی ذکر شده است. کاربردها: بسته بندی یاتاقان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	برنز، 30% پرکننده به وزن الیاف کربن، 10% پرکننده بر اساس وزن	- -	- -
کاربردها	بلبرینگ‌ها	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص			- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	2.64 g/cm³	-	
	0.660 g/cm³	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	16.6 MPa	2407.63 psi	-
ازدیاد طول کششی	350 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.