Vydyne® 21FSR

تولیدکننده	Ascend Performance Materials Operations LLC	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vydyne 21FSR یک رزین PA66 با ویسکوزیته بالاتر و کاربرد عمومی است. این محصول به صورت طبیعی موجود است و برای کاربردهای اکستروژن-کامپاندینگ طراحی شده است. این رزین ترکیبی متعادل از خواص مهندسی را ارائه می دهد که با استحکام بالا، سختی، چقرمگی خوب، نقطه ذوب بالا، روانکاری سطحی خوب و مقاومت در برابر سایش مشخص می شود. Vydyne 21FSR مقاومت شیمیایی معمولی PA66 را در برابر بسیاری از مواد شیمیایی، روغن های ماشین و موتور، حلال ها و بنزین حفظ می کند. کاربردهای معمول/مصارف نهایی: کامپاندینگ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
	سختی، بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاومت در برابر حلال	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-
	سختی خوب	-	-
	عمومی	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیبی عمومی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1935/2004 EU 2023/2006 FDA 21 CFR 177.1500 اروپا 10/1/2011 12:00:00 AM	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن ترکیبی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
عدد ویسکوزیته	cm³/g	-	ISO 307
محتوای رطوبت	0.50 %	-	ASTM D6869
چگالی حجمی	674 g/l	-	ASTM D1895
ویسکوزیته نسبی		-	ASTM D789

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	260 C°	500.0 F°	ISO 11357-3

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
شاخص زردی	YI 4.0	-	ASTM D1925

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.