Vydyne® 21MST

تولیدکننده	Ascend Performance Materials Operations LLC	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vydyne 21MST یک رزین خالص PA66 است که برای کاربردهای اکستروژن-کامپاندینگ طراحی شده است. این رزین با کاربرد عمومی، پایداری ویسکوزیته عالی در برابر رطوبت را در طول فرآیند اکستروژن فراهم می کند. Vydyne 21MST ویسکوزیته متوسط خود را در مرحله کامپاندینگ حفظ می کند. مقاومت Vydyne 21MST در برابر حرارت، روغن و سایش، معمولی رزین های خالص PA66 است. کاربردهای معمول/مصارف نهایی: کامپاندینگ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترکیب عمومی (هدف)	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1935/2004 EU 10/2011 EU 2023/2006 FDA 21 CFR 177.1500	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن ترکیبی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
عدد ویسکوزیته	129 to 137 cm³/g	-	ISO 307
چگالی توده‌ای	674 g/l	-	ASTM D1895
محتوای رطوبت	0.50 %	-	ASTM D6869
ویسکوزیته نسبی	41.0 to 45.0	-	ASTM D789

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	260 C°	500.0 F°	ISO 11357-3

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
شاخص زردی	YI 4.0	-	ASTM D1925

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.