Vydyne® 50BW NT0682

تولیدکننده	Ascend Performance Materials Operations LLC	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vydyne 50BW NT0682 یک رزین PA66 همه منظوره است. این ماده به صورت طبیعی ارائه می شود و برای کاربردهای ترکیب اکستروژن طراحی شده است. Vydyne 50BW NT0682 مقاومت شیمیایی معمولی PA66 را در برابر بسیاری از مواد شیمیایی، روغن های ماشین و موتور، حلال ها و بنزین فراهم می کند. Vydyne 50BW NT0682 رنگ اولیه خوب و حفظ رنگ پس از ترکیب را نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	ترکیب	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 4066 PA0111	-	-
	ASTM D 6779 PA0111	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	EC 1935/2004 EU 10/2011 EU 2023/2006 FDA 21 CFR 177.1500	- - - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن ترکیبی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
عدد ویسکوزیته	137 to 148 cm³/g	-	ISO 307
چگالی توده‌ای	675 g/l	-	ASTM D1895
محتوای رطوبت	0.20 %	-	ASTM D6869
ویسکوزیته نسبی	45.0 to 51.0	-	ASTM D789

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	260 C°	500.0 F°	ISO 11357-3

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص زردی	-4.0 YI	-	ASTM D1925

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.