Vydyne® 85XFS

تولیدکننده	Ascend Performance Materials Operations LLC	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vydyne 85XFS یک رزین کوپلیمر PA66/6 با کاربرد عمومی است. این ماده در حالت طبیعی موجود است و برای کاربردهای اکستروژن-ترکیب طراحی شده است. این رزین کوپلیمر PA66/6 دارای نقطه ذوب پایین‌تری است و می‌تواند برای ترکیب افزودنی‌ها یا پرکننده‌های حساس به حرارت استفاده شود. این رزین ترکیبی متعادل از خواص مهندسی را ارائه می‌دهد که با استحکام بالا، سختی، toughness خوب، نقطه ذوب بالا، روانی سطح خوب و مقاومت در برابر سایش مشخص می‌شود. Vydyne 85XFS مقاومت شیمیایی معمول PA66/6 را در برابر بسیاری از مواد شیمیایی، روغن‌های ماشین و موتور، حلال‌ها و بنزین حفظ می‌کند. کاربردها/استفاده‌های معمول: ترکیب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر روغن مقاوم در برابر حلال	- -	
کاربردها	ترکیب عمومی (هدف)	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1935/2004 EU 10/2011 EU 2023/2006	- - -	- - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن ترکیبی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
عدد ویسکوزیته	135 to 146 cm³/g	-	ISO 307
چگالی توده‌ای	674 g/l	-	ASTM D1895
محتوای رطوبت	0.50 %	-	ASTM D6869
ویسکوزیته نسبی	44.0 to 50.0	-	ASTM D789

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	245 C°	473.0 F°	ISO 11357-3

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
شاخص زردی	YI 4.0	-	ASTM D1925

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.