

Asiga® PlasCLEAR

Unspecified	دسته بندی	Asiga	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پلیمر نوری برای استفاده در تمام سیستم‌های FREEFORM مانند سایر مواد 'Plas' ما، PlasCLEAR قوی است و خواص مشابه PP/ABS را دارد. PlasCLEAR می‌تواند پس از پردازش و با یک لاک شفاف پوشش داده شود تا ویژگی‌های شفاف عالی را به دست آورد. مناسب برای: صفحه‌ها، عینک‌های ایمنی، مدل‌های مفهومی، جیک‌ها و فیکسچرها، موتتاژهای مکانیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب	-	-
کاربردها	قطعات ماشین/مکانیکی مواد مدل‌سازی نمونه‌سازی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.18	-	-
ویسکوزیته	mPa·s 342	cP 342.0	-
سختی Shore	79	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 52.6	psi 7629.0	-
ازدیاد طول کششی	% 8.9	-	-
	% 6.9	-	-
مدول خمشی	MPa 1920	psi 278472.96	-
استحکام خمشی	MPa 87.3	psi 12661.82	-
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m ² 4.9	ft·lb/in ² 2.33	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 83.0	F° 181.4	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.