

Asrene® UB 5206H

HDPE, HMW	دسته بندی	Chandra Asri Petrochemical	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Asrene® UB 5206H یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول را می‌توان با قالب‌گیری بادی فرآوری کرد و در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Asrene® UB 5206H شامل ظروف، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، کاربردهای صنعتی، لوله‌کشی/لوله‌کشی/آب آشامیدنی و سیم و کابل است. ویژگی‌ها شامل: سفتی خوب کوپلیمر هگزن ESCR بالا (مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش) مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب همومر هگزن مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری لوله ظروف درام‌ها کاربردهای صنعتی	- - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	ظروف صنعتی لوله کشی مخابرات	- - -	- - -
روش فرآیند	دمش گیری	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.953	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 0.070 min g/10 min 9.0	- - -	ASTM D1238 - -
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 840	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D790
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 360	ft·lb/in ² 171.29	ISO 8256

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	-	C°	دمای تردی
ASTM D1525	F° 266.0	C° 130	دمای نرم‌شوندگی Vicat

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 428.0 - 374.0	to 220 °C 190	دمای فرآیند (دوب)

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.